

# LENA ETICS 825-P

## PRIMÁRIO COLORIDO PARA ETICS

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**LENA ETICS 825-P** é primário de pintura em dispersão aquosa, obtido a partir de resinas acrílicas, cargas e aditivos, vocacionado para a utilização no sistema *ETICS*. Encontra-se disponível numa gama de 20 cores.

É apresentado em embalagens 15L. O produto, desde que mantido nas condições originais de embalagem, tem uma validade de 24 meses em condições de armazenagem ao abrigo de fortes amplitudes térmicas e da humidade



### 2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

**LENA ETICS 825-P** é aplicada sobre a camada de base armada no Sistema *ETICS*, para posteriormente receber o revestimento acrílico – **LENA ETICS 825**. Pode ainda ser aplicado sobre suportes de base cimentícia, em interiores ou exteriores destinados a receber pintura.

O primário **LENA ETICS 825-P** é tem como função regularizar a absorção do substrato, promover a aderência do revestimento e a opacidade do sistema final.

### 3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PASTA	Valores médios*
Temperaturas de aplicação	+5°C a 30°C
Massa volúmica (20°C)	1,47±0,02 kg/L
Teor de sólidos	ca. 35% (em volume)
Viscosidade (20°C)	90 KU
Compostos orgânicos voláteis (COV)	Máx. 30g/l Limite da EU (cat.A/h): 30g/l (2010)
Tempo de secagem	4 a 6 horas
Consumo teórico	8 a 12 m <sup>2</sup> /L

\* Resultados obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, podendo variar em função das condições de aplicação.

### 4. RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

#### • Preparação de suportes:

Os suportes deverão apresentar-se secos, isentos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis.

#### • Aplicação:

**LENA ETICS 825-P** é fornecido pronto a usar. A aplicação é realizada a trincha ou a rolo numa demão. Se necessário voltar a aplicar uma segunda demão. Deixar secar 24 horas antes de aplicar o revestimento acrílico – **LENA ETICS 825** ou a pintura.

### 5. CONSELHOS COMPLEMENTARES

- Evitar a incidência de raios solares sobre a superfície de trabalho, bem como a aplicação em tempo chuvoso e vento forte.
- A limpeza da ferramenta deve ser feita com água.
- Não diluir o produto.

**LENA ETICS 825-P**

## PRIMÁRIO COLORIDO PARA ETICS

**6. HIGIENE E SEGURANÇA**

Ficha de segurança do produto disponível para consulta em [www.argatecnic.pt](http://www.argatecnic.pt) ou por solicitação junto dos nossos Serviços Comerciais.

**7. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Para assistência técnica e informações comerciais contactar:

LENARGATECNIC, LDA.

Rua dos Castanheiros, 11 Boa Vista

2420-415 Leiria – Portugal

**Tel:** (+351) 244 723 720

**Email:** [geral@argatecnic.pt](mailto:geral@argatecnic.pt)

**[www.argatecnic.pt](http://www.argatecnic.pt)**

*A informação, recomendações e características técnicas apresentadas nesta Ficha Técnica são fornecidas de boa fé e representam o conhecimento atual que dispomos do produto, podendo ser alterado sem prévio aviso. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, de acordo com a sua caracterização físico-química apresentada na presente Ficha Técnica, rejeitando quaisquer garantias sobre a sua aplicação, mesmo que inferida da mesma ou objeto de recomendação oral ou escrita.*



Revisão de setembro 2022